



Brod GmbH & Co. KG, Moselstraße 51, 63452 Hanau  
Tel.: 06181-18008-0, E-Mail: info@brod-gmbh.de

# Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

Erstellt am: 13.08.2020

**Artikelbezeichnung:** Dry Soft 60  
**(Product description)**

**Material:** 85 % Zellstoff, 15 % Äthylen-Vinylacetat-Binder

	Test Methode nach Norm Test method	Wert Data	Einheit Unit
Gewicht Weight	NWSP 130.1.R0 (15) (modified)	57	g/m <sup>2</sup>
Stärke Thickness	NWSP 120.6.R0 (15) (modified)	0,72	mm
Reissfestigkeit trocken Tensile strength dry	NWSP 110.4.R0 (15) Option B (modified)	23/17	N/5 cm längs/quer
Reissfestigkeit nass Tensile strength wet	NWSP 110.4.R0 (15) Option B (modified)	8,5/6,5	N/5 cm längs/quer
Dehnung trocken Elongation dry	NWSP 110.4.R0 (15) Option B (modified)	9/12	% längs/quer
Flüssigkeitsaufnahme Liquid absorbency	NWSP 010.1.R0 (15) Option B (modified)	900	%
Flüssigkeitsaufnahmzeit Liquid absorptive time	NWSP 070.3.R0 (15) (modified)	<3	sec

Alle Daten sind ohne Gewähr und beruhen auf den Angaben der Hersteller.

Es handelt sich bei den angegebenen Werten um Zielvorgaben, Toleranzen sind nicht berücksichtigt.